



Merkblatt Magnetfolie

Für den ordnungsgemässen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden an Magnetfolien oder dem Untergrund sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Auftragsfläche sowie die Magnetfolie selbst müssen vor dem Auftragen sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Die vollflächig aufzulegende Magnetfolie muss eben sein und darf keine «Eselsohren» oder sonstige Erhebungen aufweisen.
3. Abgenommene Magnetfolien müssen sach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder Falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie Magnetfolien dennoch einmal zusammenrollen, muss die beschriftete Seite stets aussen liegen.
4. Magnetfolien nicht über Zierleisten oder scharfe Kanten der Fz.-Karosserie auftragen.
5. Vor jedem Waschvorgang (manuell oder maschinell) muss die Magnetfolie entfernt werden.
6. Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auftragsfläche des Fz. schränken die Verwendbarkeit erheblich ein.
7. **Magnetfolien nicht auf Motorhauben verwenden!** (Motorenwärme!)
8. **Bei sommerlichen Aussentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet.** Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetfolien während der Nacht oder des Nichtgebrauches von der Fz.-Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte die Magnetfolie wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
9. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetfolien auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen.
10. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z.B. Metallic-Lacken) Verfärbungen verursachen können!** Eine regelmässige Kontrolle wird empfohlen. Die Verwendung von Magnetfolien auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
11. Die Reinigung der Magnetfolie sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls darf die Reinigung mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetfolie mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Fz.-Karosserie.
12. Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mind.1 mm starken Blechwänden bei ca.+30°C bis +40°C, 24-48 Stunden haften zu lassen.